

# Vivak® GP ECO

## Plaque massive en copolyester avec matière rebroyée



### Vos avantages :

- pourcentage fixe de matière rebroyée garanti
- thermoformabilité remarquable
- compatibilité alimentaire
- bonne classification au feu

Les plaques massives **Vivak® GP ECO** sont conçues en copolyester (PET-G à base de CHDM) thermoplastique de première qualité et contiennent un pourcentage fixe de matière rebroyée. En plus d'offrir une grande résistance aux chocs et une bonne classification au feu et sont recyclables.

**Vivak® GP ECO clear 099** est une plaque transparente à transmission lumineuse extrêmement élevée avec un haut degré de brillance. Elle contient un minimum de 40 % de matière rebroyée. **Vivak® GP ECO clear 099** convient pour les applications en contact avec les aliments.

### Applications :

Les plaques **Vivak® GP ECO** conviennent parfaitement pour les applications suivantes : matériel promotionnel (PLV, présentoirs, étiquettes de prix, étagères), poteaux indicateurs, signaux publicitaires, récipients et plateaux pour produits alimentaires, revêtements de machines plats et façonnés, éléments de séparation.

Le thermoformage des plaques **Vivak® GP ECO** est rapide et consomme peu d'énergie, avec des cycles de production courts, des degrés d'étirement extrêmes et une reproduction précise de la surface du moule, sans préséchage. Les plaques sont faciles à sérialiser, à imprimer en 3D et à usiner.

**Notre engagement: Vivak® GP ECO** a la même haute qualité que nos plaques standards en termes de propriétés optiques et mécaniques. En utilisant des rebroyés sélectionnés d'excellente qualité, nous sommes en mesure de maintenir les propriétés typiques du matériau.

	Conditions d'essai	Valeurs	Unité	Méthode de test
<b>PHYSIQUE</b>				
Densité		1,27	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183-1
Absorption d'humidité	après entreposage en atmosphère normale 23 °C/50% r. F.	0,2	%	ISO 62-4
	après entreposage dans l'eau à 23 °C jusqu'à saturation	0,6	%	ISO 62-1
Indice de réfraction	20 °C	1,567	-	ISO 489
<b>MECANIQUE</b>				
Force de flexion		70	MPa	ISO 178
Module d'élasticité		2.200	MPa	ISO 527-1/-2
Contrainte au seuil d'écoulement		> 50	MPa	ISO 527-1/-2
Allongement au seuil d'écoulement		4	%	ISO 527-1/-2
Elongation à la rupture		> 35	%	ISO 527-1/-2
Charpy	23 °C sans entaille	pas de rupture	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179-1/1eU
	-40 °C sans entaille	pas de rupture	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179-1/1eU
	23 °C avec entaille	env. 7	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179-1/1eA
Izod	23 °C sans entaille	pas de rupture	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/U
	23 °C avec entaille	env. 7	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 180/A
<b>THERMIQUE</b>				
Température de ramollissement Vicat	Méthode B50	80	°C	ISO 306
Conductibilité thermique		0,2	W/m K	DIN 52612
Coefficient de dilatation thermique		0,05	mm/m K	DIN 53752-A
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Méthode A : 1,80 MPa	63	°C	ISO 75-2
	Méthode B : 0,45 MPa	70	°C	ISO 75-2
<b>ELECTRIQUE</b>				
Résistance à la perforation		16,1	kV/mm	IEC 60243-1
Résistance intérieure spécifique		10 <sup>15</sup>	Ohm·cm	IEC 60093
Résistance de surface		10 <sup>16</sup>	Ohm	IEC 60093
Constante diélectrique	à 10 <sup>3</sup> Hz	2,6		IEC 60250
	à 10 <sup>6</sup> Hz	2,4		IEC 60250
	à 10 <sup>3</sup> Hz	0,005		IEC 60250
	à 10 <sup>6</sup> Hz	0,02		IEC 60250
Facteur de dissipation				

Ces valeurs ont été mesurées sur des éprouvettes réalisées à partir de la même matière première injectée et ne sont pas destinées à être considérées comme des spécifications de produit.

# Vivak® GP ECO

## Plaque massive en copolyester avec matière rebroyée



Exolon Group ECORANGE est une gamme de produits qui contribuent à améliorer la durabilité et ont une empreinte écologique plus faible.

### Transmission lumineuse :

Méthode d'épreuve selon DIN 5036. Les épaisseurs indiquées ne sont pas toutes disponibles du stock. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations. Les valeurs mentionnées sont indicatives.

Transmission lumineuse in %	1,5	2	2,5	3
Vivak® GP ECO clear 099	90	89	89	88

### Dimensions disponibles :

Les plaques de **Vivak® GP ECO clear 099** sont fabriquées en épaisseur de 1,5 à 3 mm.

Nos formats standards sont les dimensions de 2050 x 1250 mm et de 3050 x 2050 mm.

Pour des formats spéciaux veuillez nous questionner.

### Thermoformage :

Grâce à leurs excellentes caractéristiques de thermoformage et à leur fidélité de reproduction, les plaques **Vivak® GP ECO** peuvent être thermoformées à basse température et sans pré-séchage. En raison de sa faible capacité thermique, **Vivak® GP ECO** requiert très peu d'énergie pour le thermoformage.

### Température d'utilisation prolongée :

La température max. d'utilisation prolongée sans charge est d'environ 65 °C.

### Compatibilité alimentaire

**Vivak® GP ECO clear 099** est compatible avec les produits alimentaires.

### Classement au feu (\*) :

Pays	Norme	Classement	Épaisseur	Couleur
Europe	EN13501-1	B-s1, d0	2 - 3 mm	clear 099

(\*) Les certificats d'essai au feu sont limités dans le temps ; assurez-vous toujours que le certificat mentionné est encore valide.

Exolon Group produit également des plaques alvéolaires en polycarbonate (Exolon® multi UV), ainsi que des plaques solides en polycarbonate (Exolon® GP) et en polyester (Axpert®, Curvalite® et Inspria®). Pour de plus amples informations, consultez notre site [www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com).



Exolon Group NV  
Wakkensesteenweg 47  
8700 Tielt  
Belgique

[www.exolongroup.com](http://www.exolongroup.com)  
[sales@exolongroup.com](mailto:sales@exolongroup.com)

Nous n'avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C'est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les produits, l'assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l'utilisation et aux applications auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l'application envisagée et doit au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Un tel contrôle n'a pas nécessairement été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. Toutes les informations et l'assistance technique dans son ensemble ne font l'objet d'aucune garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous assumez l'entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et autre) de l'utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclaration ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et n'engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce document ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l'utilisation d'un produit, à violer une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d'une quelconque revendication de brevet.

Vivak® est une marque déposée de Exolon Group